



Polipropilé, Cel. lofana, Poliester, Polilité, PVC, Alumi

C/ Víctor Pradera nº 15
 08940 Cornellá de Llobregat
 Barcelona
 Telf: 93 480 06 81
 Fax: 93 480 06 82
 cofilms@cofilms.es

CELOFAN P

Propiedades		TEST MEDICIÓN	TEST CONDICIONES	UNIDADES	300	325	350	400	500	600
Espesor Nominal				micras	20.8	22.6	24.3	27.8	34.7	41.7
Densidad				m ² /Kg	33.3	30.8	28.6	25.0	20.0	16.7
Peso por superficie				g/m ²	30.0	32.5	35.0	40.0	50.0	60.0
Permeabilidad										
Permeabilidad al vapor		ASTM E 96	38°C 90%r.h.	g/m ² . 24 hrs	NO APLICABLE					
Permeabilidad al oxígeno		ASTM F 1927	23°C 0-5% r.h.	cc/m ² . 24 hrs bar	3					
Propiedades ópticas										
Brillo		ASTM D 2457	45°	unidades	95					
Turbidez		ASTM D 1003	2.5°	%	3					
Coefficiente de rozamiento film a film		ASTM D1894	Estatico Dinamico		0.50 0.30					
Propiedades de resistencia										
Resist. a la tracción	Longitudinal Transversal	ASTM D 882		MN/m ²	125 70					
Elongación	Longitudinal Transversal	ASTM D 882		%	22 70					
Cte. de elasticidad 1%	Longitudinal Transversal	ASTM D 882		MN/m ²	> 3000 > 1500					
Sellado										
Temperatura de sellado			0.5 secs; 69 kN/m ²	°C	NO APLICABLE					
Resistencia al sellado			135°C; 0.5 secs; 69 kN/m ²	g(f)/38mm	NO APLICABLE					